

Baumit ALL IN Beton

Bahçe ve Tadilat İşleri için Hazır Kuru Beton Harcı

- Torba atığı oluşturmaz
- Hızlı ve kolay uygulama
- Doğal elyaflarla güçlendirilmiş

Ürün Çimento esaslı, C16/20 mukavemet sınıfında, doğal elyaflarla güçlendirilmiş, fabrika karışımı, hazır kuru beton harcı.

İçerik Çimento, agrega, ilave katkıları, doğal elyaflar (torba ile karıştırılmış ise).

Özellikler İnovatif çözünen torba teknolojisi ile, ürün ambalajı karıştırma işlemi sırasında beton harcının bir parçası haline gelir. Bu sayede torba atığı oluşmaz, hızlı ve temiz uygulamaya imkan sağlar. Harcın içine karışan doğal elyaflar, betonun mekanik etkilere karşı dayanımını artırır.

Teknik Özellikler

Renk:	Gri
Mukavemet Sınıfı:	C16/20
Tane Büyüklüğü:	0-8 mm
Yoğunluk:	Yaklaşık 2100 kg/m ³
Su Karışım Oranı:	3,0 - 4,0 l/torba
Çalışma Süresi:	Yaklaşık 30 dk
Tüketim:	Yaklaşık 20 kg/m ² /cm
Verim:	Yaklaşık 15 l/torba (taze beton) Yaklaşık 500 l/ton (taze beton)

Ambalaj 30kg torba | 1 palet 42 torba = 1260 kg

Raf Ömrü Kuru, serin ve donma tehlikesi olmayan ortamda, açılmamış ambalajında, ahşap palet üzerinde ve folyoya sarılı olarak 6 ay depolanabilir. Torbaların nem (terleme ve yoğuşma), su ve yağmurdan korunması zorunludur.

Kullanım Alanları Tüm yapılarda, iç ve dış mekânlarda, bahçe ve peyzaj alanlarında, statik koşulların olmadığı durumlarda beton ve tadilat işlerinde kullanılır.

Yüzey Hazırlığı Alt yüzey temiz, kuru, tozsuz, yağdan arınmış ve sağlam olmalı, donmuş, tuz/kireç kusmuş olmamalıdır. Üzerinde gevşek parçalar bulunmamalıdır.

Uygulama Ürün ambalajı ile birlikte karıştırılabilir ve uygulanabilir. İstenilen uygulama kıvamına göre su ilave edilebilir. Kesintisiz 4 dakikalık bir karıştırma süresine mutlaka uyulmalıdır. Tüm beton işleri torba harca karıştırılmadan da gerçekleştirilebilir.

Betoniyer / Harç Karma Makinası:

Tambur boyutuna bağlı olarak, aynı anda 1-3 torba tambur içersine konulabilir. Torbalar tambura konduktan sonra tamamen su ile ıslatılır ve karma makinası çalıştırılır. Gerekli kıvam karıştırma işlemi sırasında daha fazla su ilave edilerek ayarlanabilir.

Elektrikli Karıştırıcı / Harç Karma Mikseri:

Torba uygun bir karıştırma kabına konulur ve tamamen su ile ıslatılır. Karıştırıcı çalıştırılmadan önce torbaya bastırılarak ezilir ve karıştırıcı çalıştırılarak karıştırma işlemine başlanır. Karıştırıcı akslarında kalan kağıt parçaları akslardan uzaklaştırılmalı ve yeniden karıştırılmak üzere harca dahil edilmelidir.

El ile / Manuel Karıştırma:

Torba tamamen ıslatılır, ardından el ile karıştırma hemen başlatılabilir.

Uygulama, geçerli yönetmelikler, standartlar ve teknik yönergelere

uygun olarak gerçekleştirilmelidir. Beton yüzeyindeki veya taze beton içindeki küçük kağıt parçaları üründe herhangi bir kusuru temsil etmez. Beton içine katılabilir veya içerisinden çıkartılabilir.

Uygulama Şartları

Uygulama ve priz sırasında hava, malzeme ve yüzey sıcaklıkları + 5° C ile + 35° C arasında olmalıdır. Uygulama yüzeyi güneş ışınları, yağmur ve kuvvetli rüzgardan korunmalıdır. Yüksek sıcaklıklar kuruma süresini ciddi şekilde kısaltır ve harcın zamanından önce kurumasına neden olabilir.

Uyarılar ve Öneriler

- Daha ayrıntılı güvenlik bilgileri için Güvenlik Bilgi Formu'na bakınız.
- Tüm teknik değerler ideal koşullar için verilmiştir (+23° C ve %50 nem).
- Ürün içine hazırlama esnasında herhangi bir yabancı malzeme ya da katkı ilave edilmemelidir.
- Kullanılacağı kadar harç hazırlanması tavsiye edilir.
- Kap içinde sertleşmiş olan malzeme hiçbir koşulda tekrar su ile yumuşatılmaya çalışılmamalıdır.