

Baumit Classico Natur

Mineral Dekoratif Kaplama



- Tane dokulu
- Mineral esaslı
- Baumit dış cephe boyaları ile %100 uyumlu

Ürün

Mineral esaslı, doğal renkli, dış cephe ısı yalıtım sistemleri ve hazır sıvalar üzerinde kullanıma uygun dekoratif kaplama.

İçerik

Çimento, kum, ilave katkıları.

Özellikler

Çimento esaslı, polimerlerle takviye edilmiş, su itici, nefes alma kabiliyetine sahip 2 mm tane dokulu mineral dekoratif kaplamadır.

Teknik Özellikler

Renk :	Doğal
Su Karışım Oranı:	5,0-6,0 l/torba
Kap Ömrü:	3 saat
Tane Büyüklüğü (TS EN 1062-1):	S4 (>1500 mikron)
Kuru Film Kalınlığı (TS EN 1062-1):	E5 (>400 mikron)
Su Buharı Aktarım Hızı (TS EN 1062-1):	VO
Su Aktarım Hızı (TS EN 1062-1):	WO
Çatlak Örtme Özelliği (TS EN 1062-1):	AO
Karbondiyoksit Geçirgenliği (TS EN 1062-1):	CO
Tüketim:	Yaklaşık 2,5 kg / m2
Referans Standart:	TS 7847'ye göre üretilmiştir.

Ambalaj

25 kg torba | 1 palet 60 torba = 1.500 kg

Raf Ömrü

Kuru, serin ve donma tehlikesi olmayan ortamda, açılmamış ambalajında 12 ay depolanabilir.

Kullanım Alanları

Tüm yapılarda, iç ve dış cephelerde kullanılır. Isı yalıtım sistemlerinde donatı katmanı üzerinde ve mineral esaslı sıvalı yüzeyler üzerinde son kat dekoratif kaplama amacı ile kullanıma uygundur.

Yüzey Hazırlığı

Alt yüzey temiz, kuru, tozsuz, yağdan arınmış ve sağlam olmalı, donmuş, tuz/kireç kusmuş olmamalıdır. Üzerinde gevşek parçalar bulunmamalıdır. Yüzeyde bozukluklar ve çatlaklar varsa uygun şekilde onarılmalıdır. Dekoratif kaplama uygulanmadan önce, tüm yüzeye Baumit UniPrimer kaplama öncesi astar uygulaması yapılmış ve astar tamamen kurumuş olmalıdır.

Uygulama

Baumit Classico Natur temiz bir karıştırma kabına konulan uygun miktarda temiz suya sepelelenerek eklenir, yaklaşık 3-4 dakika düşük devirli bir karıştırıcı ile karıştırılır, 5 dakika dinlendirilir ve sonrasında homojen bir kıvam elde edene kadar tekrar karıştırılır. Harç çelik mala yardımı ile yüzeye eşit kalınlıkta yayılmalı, uygulama kalınlığı en büyük tane boyutuna göre ayarlanmalıdır, fazla malzeme duvardan sıyrılarak alınmalıdır. Sıyırma işleminden sonra tane doku elde etmek için plastik mala yardımıyla dairesel hareketler ile desen verilir. Dokuların en iyi şekilde elde edilebilmesi için plastik mala sık sık temizlenmelidir. Ek yerleri oluşmaması için malzeme kurumadan kesintisiz uygulama yapılması gerekmektedir. Geniş cephelerde yapılan uygulamalarda veya iş paydoslarında, yüzey kağıt bantlar ile bölünerek uygulama yapılması tavsiye edilir. Son kat yapı malzemesi olarak yüzeyde bırakılmamalıdır. İstenen renkte Baumit dış cephe boyası ile boya uygulaması yapılmalı, boya uygulamasına başlamadan önce en az 7 gün beklenmelidir.

Uygulama Şartları

Uygulama ve priz sırasında hava, malzeme ve yüzey sıcaklıkları +5 °C ile +35 °C arasında olmalıdır. Uygulama yüzeyi güneş ışınları, yağmur ve kuvvetli rüzgardan korunmalıdır. Yüksek ve düşük sıcaklıklar kuruma süresini ciddi şekilde değiştirir ve harcın zamanından önce ya da sonra kurumasına neden olabilir.



Uyarılar ve Öneriler

- Daha ayrıntılı güvenlik bilgileri için Güvenlik Bilgi Formu'na bakınız.
- Tüm teknik değerler ideal koşullar için verilmiştir (+23 °C ve %50 nem). Çok sıcak veya çok nemli havalarda prizlenme süresi değişiklik gösterebilir.
- Ürünler tam kurumadan bir sonraki katman/ürün uygulamasına geçilmemelidir.
- Ürün içine hazırlama esnasında herhangi bir yabancı malzeme ya da katkı ilave edilmemelidir.

Baumit Classico Natur Mineral Dekoratif Kaplama içerisinde bulunan kumlar doğal ürünlerdir. Bu sebeple biraz daha koyu taneler olarak gözlemlenebilirler. Bu kesinlikle bir kalite kusuru değil, ham maddelerinin doğal karakterini ve doğal özelliklerini kanıtlayan hafif görsel farklılıklardır.