

Baumit CreativTop

Silikon Takviyeli Özel Tasarım Sıvası



- Sınırsız tasarım olanağı
- Özgün doku seçenekleri
- Kolay uygulama

Ürün

Yaratıcı cephe tasarımları için, macun kıvamında, silikon katkılı, kolay modellenebilen, kullanıma hazır son kat kaplama. Elle ve makine ile uygulanabilir.

İçerik

Organik bağlayıcılar, silikon takviyesi, mineral dolgu maddeleri, renk pigmentleri, katkı maddeleri, su.

Özellikler

Difüzyona açık, zor kirlenen, geniş kullanım alanına, yüksek örtücülük ve kolay işlenebilirlik özelliklerine sahiptir. Esnek yapısı sayesinde prizlenme esnasında oluşabilecek gerilmelerden etkilenmez. Tamamen kuruduktan sonra, yüksek oranda su itici, hava koşullarına ve dona karşı dayanıklıdır. Özel dolgusu sayesinde, yağmur, sis ve yoğunlaşmadan sonra hızlı kuruma özelliğine sahiptir, bu sayede yosun ve mantar oluşumuna karşı koruma sağlar. Baumit CreativTop 6 farklı tane boyutunda üretilmektedir (CreativTop Silk 0,2mm, CreativTop Pearl 0,5mm, CreativTop Fine 1mm, CreativTop Vario 1,5mm, CreativTop Trend 3mm ve CreativTop Max 4mm). CreativTop Pearl, Fine, Vario, Trend ve Max Baumit Life 2-9 renk kodlarında kendinden renkli olarak üretilebilir. CreativTop Silk yalnızca beyaz renkte mevcuttur, istenirse üzeri Baumit dış cephe boyları ile boyanabilir.

Teknik Özellikler

Yangın davranışı:	A2 s1 d0
Su buharı difüzyon katsayısı(μ):	Yaklaşık 35-40
Yoğunluk:	Yaklaşık 1,8 kg/dm ³
Isıl iletkenlik katsayısı(λ):	Yaklaşık 0,7 W/mK
Su buharı aktarım hızı:	V2 (0,12 - 0,16 m)
Su aktarım hızı:	W2 (<0,1)
Renk:	Life(2-9) ve Beyazın 12 Tonu

*CreativTop Silk yalnızca beyaz renklerde mevcuttur.

	CreativTop Silk 25kg	CreativTop Pearl 25kg	CreativTop Fine 25kg	CreativTop Vario 25kg	CreativTop Trend 25kg	CreativTop Max 25kg
Maksimum Tane Boyutu	0,2 mm	0,5 mm	1 mm	1,5 mm	3 mm	4 mm
Tüketim	Yaklaşık 3-4 kg/m ²	Yaklaşık 2,5-4 kg/m ²	Yaklaşık 2,9-4,2 kg/m ²	Yaklaşık 2,5-4 kg/m ²	Yaklaşık 4,2-6,2 kg/m ²	Yaklaşık 5-6,2 kg/m ²

Verilen tüketim miktarları yol gösterme amaçlı ortalama değerlerdir, seçilen dokuya, uygulama yüzeyine ve işçiliğe göre farklılık gösterir. Özel doku uygulamaları ve dokuların yaklaşık tüketim miktarları için Baumit Türkiye'ye danışınız. Her tip doku uygulamasında yaklaşık % 10'luk bir ek tüketim hesaba katılmalıdır.

Ambalaj

25kg kova | 1 palet 32 kova = 800kg

Raf Ömrü

Kuru, serin ve donma tehlikesi olmayan ortamda, açılmamış ambalajında 12 ay depolanabilir.

Kullanım Alanları

Isı yalıtım sistemleri, eski ve yeni mineral sıvalar, beton, organik bağlayıcılı siva ve kaplamalar üzerinde koruma ve tasarım amaçlı son kat olarak uygulanabilir.

Uygun Yüzeyler

- Isı yalıtım sistemleri
- Kireç / çimento sıvalar
- Beton
- Taşıyıcı mineral, silikat, dispersiyon boya ve sıvalar
- Organik bağlayıcılı sıvalar (ör. Baumit PowerFlex)

Uygun Olmayan Yüzeyler

- Taze kireç esaslı siva
- Plastikler ve reçineler
- Boya ve yağlı filmler
- Tutkal boyları
- Kireç boyları

Life
COLORED BY BAUMIT

Baumit CreativTop

Silikon Takviyeli Özel Tasarım Sıvası

Uygulama

- Tozuyan veya ufalanan yüzeyleri EasyPrimer ile sabitleyin
 - Beton üzerindeki kalıp yağı kalıntılarını sıcak buhar veya özel kalıp yağı sökücü ile mekanik olarak temizleyin
 - Kirliliği yüzeyleri temizleyin, yosun ve/veya mantar oluşmuş yüzeyleri uygun bir malzeme ile temizleyin (örn. Baumit FungoFluid)
 - Tutunma problemi olan ve deforme olmuş boya ve kaplamaları yüzeyden temizleyin
 - Hasarlı veya çatlak mineral yüzeylere uygun bir sıva ile tadilat yapın (ör. Baumit ProContact), gerekli olan durumlarda gerilimi minimize etmek için Baumit StarTex donatı filesi ile güçlendirin
- Yukarıda belirtilen ön işlemlere ek olarak, tüm yüzeyler her zaman Baumit UniPrimer ile astarlanmalıdır (en az 24 saat öncesinde). Yalnızca Baumit PowerFlex uygulanmış yüzeylerde astar uygulamasına gerek yoktur.

Uygulama Şartları

Uygulama ve priz sırasında hava, malzeme ve yüzey sıcaklıkları + 5 ° C ile + 35 ° C arasında olmalıdır. Cephe doğrudan güneş ışınları, yağmur ve kuvvetli rüzgardan korunmalıdır. (örn. Cephe örtüsü) Yüksek sıcaklıklar kuruma süresini ciddi şekilde kısaltır ve kaplamanın zamanından önce kurumasına neden olabilir.

Uyarılar ve Önlemler

- Daha ayrıntılı güvenlik bilgileri için Güvenlik Bilgi Formu'na bakınız.
- Tüm teknik değerler ideal koşullar için verilmiştir (+23 ° C ve %50 nem). Çok sıcak veya çok nemli havalarda prizlenme süresi değişiklik gösterebilir.
- Ürünler tam kurumadan bir sonraki katman/ürün uygulamasına geçilmemelidir.
- Ürün içine hazırlama esnasında herhangi bir yabancı malzeme ya da katkı ilave edilmemelidir.
- Baumit CreativTop başka bir kaplamadan önce en az 14 gün bekletilmelidir (20 ° C sıcaklık ve % 60 bağıl nem esas alınarak).

Baumit CreativTop, yosun ve mantar oluşumuna karşı koruma sağlayan temel donanıma sahiptir. Bu donanım önleyici ve geciktirici bir etki sağlar. Kritik çevresel koşullara sahip alanlar için (örn. Ortalamanın üzerinde neme maruz kalma, yağış, suya yakınlık, yeşil alan, orman kenarı konumu, yeşil ve ağaç nüfusu, eve yakın bitki örtüsü vb.) ekstra önlemlerle güçlendirmenizi öneririz. Kalıcı bir yosun ve/veya mantar koruması garanti edilemez.

Baumit cephe sıvalarında kullanılan kumlar doğal ürünlerdir. Bu sebeple biraz daha koyu taneler olarak gözlemlenebilirler. Bu kesinlikle bir kalite kusuru değil, Baumit cephe sıvalarının hammaddelerinin doğal karakterini ve doğal özelliklerini kanıtlayan hafif görsel farklılıklardır. Sıva yüzeyinde mekanik etkiler oluşması durumunda bu alanlarda renk değişikliği meydana gelebilir. Renkteki bu değişiklik, işlevselliği veya ürün kalitesini etkilemez. TSR değeri 25'in altında ise takviye tabakası min 5mm olarak uygulanmalıdır.

