

Baumit UniPrimer

Kaplama Öncesi Astar



- Solvent içermez
- Emilimi düzenler
- Güvenilir performans

Ürün

İçerik

Özellikler

Teknik Özellikler

Solvent içermeyen, organik bağlayıcı, kullanıma hazır astar.

Organik bağlayıcılar, silikon içerikli katkı maddeleri, mineral dolgular, su.

Aderansı artırır, yüzey emiciliğini dengeleyerek son kat kaplama uygulamasında kolaylık, dengeli bir kuruma ve renkli son kat kaplamalarda homojen bir renk elde edilmesini sağlar. Kaplama malzemesinin suyunu alt sıva katmanına vererek kaybetmemesi ve suyu içerisinde kalarak doğal şekilde prizlenmesi (ani/hızlı kurumunun önlenmesi), yapılacak kaplama malzemesinin ömrünü uzatacaktır.

Renk:	Bej
Su buharı difüzyon katsayısı (μ):	150
Katı madde oranı:	Yaklaşık %60
Yoğunluk:	Yaklaşık 1,55 kg/dm ³
pH:	7-9
TVOC 3d:	60 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ EMICODE EC 1 PLUS
Tüketim:	Yaklaşık 0,1 - 0,2 kg/m ²
Referans standart:	TS 13744

Ambalaj	25 kg kova		1 palet 24 kova = 600kg
	5 kg kova		1 palet 90 kova = 450kg

Raf Ömrü

Kuru, serin ve donma tehlikesi olmayan ortamda, açılmamış ambalajında 12 ay

Kullanım Alanları

Tüm yapılarda, iç ve dış cephelerde kullanılabilir. Isı yalıtım sıvalarının üzerine son kat kaplama öncesinde emicilik dengeleme ve tutunma artırma amacı ile kullanılır.

Uygun Yüzeyler

- Isı yalıtım sistemlerinde mineral kaplamalar öncesi
- Isı yalıtım sistemlerinde hazır dekoratif kaplamalar öncesi
- Kireç-çimento esaslı sıvalar üzeri
- Beton yüzeyler üzeri
- Kireç ve çimento esaslı sıvalar üzeri

Uygun Olmayan Yüzeyler

- Alçıpan yüzeyler
- Plastik ve reçine üzerine

Yüzey Hazırlığı

Alt yüzey temiz, kuru, tozsuz, yağdan arınmış ve sağlam olmalı, donmuş, tuz/kireç kusmuş olmamalıdır. Üzerinde gevşek parçalar bulunmamalıdır. Yüzeyde çatlaklar varsa uygun şekilde onarılmalıdır.

Uygulama

Baumit UniPrimer, uygulamadan önce düşük devirli bir karıştırıcı ile iyice karıştırılmalıdır. İhtiyaç olması durumunda, rulonun dönmesine müsaade edecek kadar asgari miktarda su eklenebilir. Baumit UniPrimer astar bir rulo veya fırça ile tüm yüzeye eşit şekilde uygulanır. Yüksek sıcaklıklarda gerekirse iki kat uygulanması tavsiye edilir. Baumit UniPrimer astarın her katmanı arasında en az 24 saatlik bir bekleme süresine uyulmalıdır.

Uygulama Şartları

Uygulama ve priz sırasında hava, malzeme ve yüzey sıcaklıkları +5° C ile +35° C arasında olmalıdır. Cephe doğrudan güneş ışınları, yağmur ve kuvvetli rüzgardan korunmalıdır. (örn. Cephe örtüsü) Yüksek sıcaklıklar kuruma süresini ciddi şekilde kısaltır ve kaplamanın zamanından önce kurummasına neden olabilir. Üzerine gelecek kaplamadan önce en az 24 saatlik bir bekleme süresine uyulmalıdır. Astar tamamen kuruduktan ve kaplama için güvenli bir alt yüzey oluşturduğuna emin olunduktan sonra kaplama işlemine geçilebilir.

Uyarılar ve Öneriler

- Daha ayrıntılı güvenlik bilgileri için Güvenlik Bilgi Formu'na bakınız.
- Tüm teknik değerler ideal koşullar için verilmiştir (+23° C ve %50 nem). Çok sıcak veya çok nemli havalarda prizlenme süresi değişiklik gösterebilir.
- Ürünler (Mevcut ortam şartlarında süresi değişmek üzere yaklaşık 1 gün) tam kurumadan bir sonraki katman/ürün uygulamasına geçilmemelidir.
- Ürün içine hazırlama esnasında herhangi bir yabancı malzeme ya da katkı ilave edilmemelidir.

