

Baumit EasyPrimer

Emici ve Tozuyan Yüzey Astarı



- Emici ve tozuyan yüzeyler için
- Difüzyona açık
- Solvent içermez

Ürün

Solvent içermeyen, organik bağlayıcı kullanıma hazır astar.

İçerik

Organik bağlayıcılar, özel katkı maddeleri, su.

Özellikler

Emici ve tozuyan alt yüzeyin emiciliğini dengeler ve güçlendirir, yüksek su buharı geçirgenliğine sahiptir.

Teknik Özellikler

Renk:	Şeffaf
Yoğunluk:	Yaklaşık 1 kg/dm ³
pH:	Yaklaşık 8
TVOC:	<1 g/l
Tüketim:	Yaklaşık 0,1 – 0,25 l/m ²

Ambalaj

10 lt bidon | 1 palet 60 bidon = 600 lt

Raf Ömrü

Kuru, serin ve donma tehlikesi olmayan ortamda, açılmamış ambalajında 12 ay

Kullanım Alanları

Tüm yapılarda, iç ve dış cephelerde kullanılabilir. Yüksek emici ve tozuyan yüzeyler üzerine boya ve macun uygulamalarından önce emiciliği dengelemek ve yüzeyi güçlendirmek için kullanılır.

Yüzey Hazırlığı

Alt yüzey temiz, kuru, tozsuz, yağdan arınmış ve sağlam olmalı, donmuş, tuz/kireç kusmuş olmamalıdır. Üzerinde gevşek parçalar bulunmamalıdır. Yüzeyde çatlaklar varsa uygun şekilde onarılmalıdır.

Uygulama

Baumit EasyPrimer, dış cepheler ve emici yüzeyler üzerindeki uygulamalarda seyreltme yapılmadan, iç cepheler ve az emici yüzeylerde 1:1 - 1:2 oranında seyreltilerek uygulanır. Baumit EasyPrimer astar, bir rulo veya fırça ile tüm yüzeye eşit şekilde uygulanır. Çok emici ve tozuyan yüzeylerde ikinci kat astar uygulaması yapılabilir. Bu gibi durumlarda ilk kat astarın daha yüksek oranda seyreltilerek uygulanması gerekir. Bu sayede astar, alt yüzeye optimum şekilde penetre olacaktır. İkinci kat astar uygulamasına geçilmeden önce yüzeyin tamamen kuruduğundan emin olunmalıdır. Kurumadan sonra yüzeyde camsı bir tabaka oluşmamasına özellikle dikkat edilmelidir. Baumit EasyPrimer astarın ikinci kat ve/veya astar üzerine gelecek kaplama uygulamasından önce yüzeyin tamamen kuruduğundan ve yapışkan olmadığından emin olunmalıdır. Bu süre yaklaşık 6 saattir, hava sıcaklığı ve ortam nemine göre değişiklik gösterebilir.

Uygun Yüzeyler

- Kireç-çimento ve alçı esaslı sıvalar üzeri
- Beton yüzeyler üzeri
- Alçı ve çimento esaslı levhalar üzeri
- Macun ve boyalar üzeri

Uygulama Şartları

Uygulama ve priz sırasında hava, malzeme ve yüzey sıcaklıkları + 5 ° C ile + 35 ° C arasında olmalıdır. Cephe doğrudan güneş ışınları, yağmur ve kuvvetli rüzgardan korunmalıdır. (örn. Cephe örtüsü) Yüksek sıcaklıklar kuruma süresini ciddi şekilde kısaltır ve kaplamanın zamanından önce kurumasına neden olabilir. Astar tamamen kuruduktan ve kaplama için güvenli bir alt yüzey oluşturduğuna emin olunduktan sonra kaplama işlemine geçilebilir.

Uyarılar ve Öneriler

- Daha ayrıntılı güvenlik bilgileri için Güvenlik Bilgi Formu'na bakınız.
- Tüm teknik değerler ideal koşullar için verilmiştir (+23 ° C ve %50 nem). Çok sıcak veya çok nemli havalarda prizlenme süresi değişiklik gösterebilir.
- Ürünler (Mevcut ortam şartlarında süresi değişmek üzere yaklaşık 1 gün) tam kurumadan bir sonraki katman/ürün uygulamasına geçilmemelidir.
- Ürün içine hazırlama esnasında herhangi bir yabancı malzeme ya da katkı ilave edilmemelidir.

