

Baumit PremiumPrimer

Kaplama Öncesi Astar



- Mükemmel emicilik dengeleme
- İdeal aderans artırıcı
- Kolay uygulama

Ürün

İçerik

Özellikler

Teknik Özellikler

Solvent içermeyen, organik bağlayıcı, son kat kaplamalar için kullanıma hazır, yüksek örtücülüğe sahip su bazlı astar.

Organik bağlayıcılar, kuvarz kumu, dolgu maddeleri, su, pigmentler.

Alt yüzey ile çapraz bağlanma özelliği ile aderansı artırır, gözeneklerin daralmasıyla yüzey emiciliğini dengeler, böylece üzerine gelecek son kat kaplamanın optimum şekilde priz almasını sağlar. Yüksek nefes alma kabiliyetine sahip Baumit openSistem için özel olarak geliştirilmiştir.

Renk:	Beyaz Renklendirme için tabloya bakınız.
Su buharı difüzyon katsayısı (μ):	150
Katı madde oranı:	Yaklaşık %58
Yoğunluk:	Yaklaşık 1,52 kg/dm ³
pH:	Yaklaşık 8
TVOC 3d:	<60 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ EMICODE EC 1 PLUS
Tüketim:	Yaklaşık 0,2 - 0,4 kg/m ²

Ambalaj

20 kg kova | 1 palet 32 kova = 640 kg

Raf Ömrü

Kuru, serin ve donma tehlikesi olmayan ortamda, açılmamış ambalajında 12 ay

Kullanım Alanları

Tüm yapılarda, dış cephelerde kullanılabilir. Isı yalıtım sıvalarının üzerine son kat kaplama öncesinde emicilik dengeleme ve tutunma artırma amacı ile kullanılır.

Yüzey Hazırlığı

Alt yüzey temiz, kuru, tozsuz, yağdan arınmış ve sağlam olmalı, donmuş, tuz/kireç kusmuş olmamalıdır. Üzerinde gevşek parçalar bulunmamalıdır. Yüzeyde çatlaklar varsa uygun şekilde onarılmalıdır.

Uygulama

Baumit PremiumPrimer, uygulamadan önce düşük devirli bir karıştırıcı ile iyice karıştırılmalıdır. İhtiyaç olması durumunda, %5'i geçmeyecek şekilde su katılabilir. Baumit PremiumPrimer astar bir rulo veya fırça ile tüm yüzeye eşit şekilde uygulanır. Yüksek sıcaklıklarda gerekirse iki kat uygulanması tavsiye edilir. Baumit PremiumPrimer astarın her katmanı arasında en az 24 saatlik bir bekleme süresine uyulmalıdır.

Uygulama Şartları

Uygulama ve priz sırasında hava, malzeme ve yüzey sıcaklıkları + 5 ° C ile + 35 ° C arasında olmalıdır. Cephe doğrudan güneş ışınları, yağmur ve kuvvetli rüzgardan korunmalıdır. (örn. Cephe örtüsü) Yüksek sıcaklıklar kuruma süresini ciddi şekilde kısaltır ve kaplamanın zamanından önce kurumasına neden olabilir. Üzerine gelecek kaplamadan önce en az 24 saatlik bir bekleme süresine uyulmalıdır. Astar tamamen kuruduktan ve kaplama için güvenli bir alt yüzey oluşturduğuna emin olunduktan sonra kaplama işlemine geçilebilir.

Uyarılar ve Öneriler

- Daha ayrıntılı güvenlik bilgileri için Güvenlik Bilgi Formu'na bakınız.
- Tüm teknik değerler ideal koşullar için verilmiştir (+23 ° C ve %50 nem). Çok sıcak veya çok nemli havalarda prizlenme süresi değişiklik gösterebilir.
- Ürünler (Mevcut ortam şartlarında süresi değişmek üzere yaklaşık 1 gün) tam kurumadan bir sonraki katman/ürün uygulamasına geçilmemelidir.
- Ürün içine hazırlama esnasında herhangi bir yabancı malzeme ya da katkı ilave edilmemelidir.

Daha canlı bir görünüm için Baumit PremiumPrimer, aşağıdaki tonlarda renklendirilebilir.

Baumit MosaikTop Essential Line	PremiumPrimer Tonları
M 330 / M 331	11P
M314	14P
M 317	15P
Baumit MosaikTop Natural Line	PremiumPrimer Tonları
M 343 / M 344	11P
M 339	02P
M 340	05P
M 341 / M 342	17P

