

MosaikTop

Hazır Mozaik Kaplama



Avantajlar

- Mükemmel su iticilik
- Nefes alan cepheler
- Yüksek darbe dayanımı
- Dekoratif görünüm

Teknik Özellikler	
Renk	Renkli taş (36 farklı seçenek)
Maksimum tane büyüklüğü	2,0 mm
Su buharı aktarım hızı	V2 (EN 15824)
Su aktarım hızı	W2 (EN 15824)
Yapışma mukavemeti	> 0,3 MPa (EN 15824)
Uygulama sonrası sıcaklık dayanımı	(-30 °C) - (+80 °C)
Su karışım oranı	Su katılmaz
Tüketim	Yaklaşık 5,5 kg/m ²
Raf ömrü	Açılmamış ambalajında ve kuru ortamda 12 ay
Ambalaj	25 kg kova, 400 kg palet

Ürün Tanımı

Akrilik esaslı, özellikle subasman seviyesinde kullanılan, renkli taş ve mermer tanecikleri içeren, yüksek su iticiliğe sahip, darbelere karşı yüksek dayanımlı, mala ile uygulanan hazır kaplamadır. İçerdiği taş ve mermer tanecikleri kendinden renkli olduğu için renklendirme yapılmadan kullanılır. 36 adet farklı desen seçeneği vardır.

Kullanım Alanları

Tüm yapılarda, iç ve dış cephelerde kullanılabilir. Isı yalıtım sıvalarının üzerine son kat dekoratif kaplama amacı ile çok geniş olmayan yüzeylerde kullanılabilir. Darbe dayanımı ve su iticiliği sayesinde subasman kotu hizasında güvenle kullanılır. İstenirse, mevcut sıvalı sistemler üzerine de uygulanabilir.

Referans Standartlar

- TSE 7847'ye uygundur
- EN 15824 (CE belgelidir)

Uyarılar ve Öneriler

- Daha detaylı bilgi için Teknik Bilgi Föyü ve Malzeme Güvenlik Bilgi Formu'na bakınız
- Tüm teknik değerler ideal koşullar için verilmiştir (+23 °C ve %50 nem). Çok sıcak veya çok nemli havalarda prizlenme süresi değişiklik gösterebilir
- Ürünler (Mevcut ortam şartlarında süresi değişmek üzere) tam kurumadan bir sonraki katman/ürün uygulamasına geçilmemelidir
- Ürün içine hazırlama esnasında herhangi bir yabancı malzeme ya da katkı ilave edilmemelidir
- Farklı şarj numarası veya üretim tarihine sahip ürünler arasında ton farkı olabilir

Yüzey Hazırlığı

Alt yüzey temiz, kuru, tozsuz, sağlam olmalı, donmuş, tuz/kireç kusmuş olmamalıdır. Üzerinde gevşek parçalar bulunmamalıdır. Kaplama öncesinde, ısı yalıtım astarı uygulama yüzeyini %100 kapatmış olmalıdır.

Uygulama Şartları

Tavsiye edilen çalışma ortam sıcaklığı +5 °C ile +35 °C arasındadır. Nem oranı yüksek veya çok sıcak havalarda ve özellikle doğrudan güneş ışığı altında uygulama yapılmamalıdır.

Uygulama

Malzeme elektrikli karıştırıcılar ile 1-2 dakika karıştırılmalıdır. Çelik mala yardımı ile duvara uygulanmalıdır. Fazla malzemenin mutlaka duvardan sıyrılarak alınması gerekmektedir. Aksi takdirde, hem ürün sarfiyatı çok artacak, hem de istenilen görünüme sahip olunamayacaktır.

