



Baumit CreativTop

Silikon Takviyeli Özel Tasarım Sıvası

Avantajlar

- Sınırsız tasarım olanağı
- Özgün doku seçenekleri
- Kolay uygulama



Ürün

Yaratıcı cephe tasarımları için, macun kıvamında, silikon katkılı, kolay modellenebilen, kullanıma hazır son kat kaplama. Elle ve makine ile uygulanabilir.

İçerik

Organik bağlayıcılar, silikon takviyesi, mineral dolgu maddeleri, renk pigmentleri, katkı maddeleri, su.

Özellikler

Difüzyona açık, zor kirlenen, geniş kullanım alanına, yüksek örtücülük ve kolay işlenebilirlik özelliklerine sahiptir. Esnek yapısı sayesinde prizlenme esnasında oluşabilecek gerilmelerden etkilenmez. Tamamen kuruduktan sonra, yüksek oranda su itici, hava koşullarına ve dona karşı dayanıklıdır. Özel dolgusu sayesinde, yağmur, sis ve yoğuşmadan sonra hızlı kuruma özelliğine sahiptir, bu sayede yosun ve mantar oluşumuna karşı koruma sağlar. Baumit CreativTop 6 farklı tane boyutunda üretilmektedir (CreativTop Silk 0,2mm, CreativTop Pearl 0,5mm, CreativTop Fine 1mm, CreativTop Vario 1,5mm, CreativTop Trend 3mm ve CreativTop Max 4mm). CreativTop Pearl, Fine, Vario, Trend ve Max Baumit Life 2-9 renk kodlarında kendinden renkli olarak üretilebilir. CreativTop Silk yalnızca beyaz renkte mevcuttur, istenirse üzeri Baumit dış cephe boya ile boyanabilir.

Kullanım Alanları

Isı yalıtım sistemleri, eski ve yeni mineral sıvalar, beton, organik bağlayıcılı siva ve kaplamalar üzerinde koruma ve tasarım amaçlı son kat olarak uygulanabilir.

Uygun Yüzeyler

- Isı yalıtım sistemleri
- Kireç / çimento sıvalar
- Beton
- Taşıyıcı mineral, silikat, dispersiyon boya ve sıvalar
- Organik bağlayıcılı sıvalar (ör: Baumit PowerFlex)

Uygun Olmayan Yüzeyler

- Taze kireç esaslı siva
- Plastikler ve reçineler
- Boya ve yağlı filmler
- Tutkal boyaları
- Kireç boyaları

Teknik Bilgi

Ürün				
Referans Standart:		TSE 7847		
TaneVaryant(lar)				
Tüketim	yaklaşık 1.5 kg/m ² - 3.5 kg/m ²	yaklaşık 5 kg/m ² - 6.2 kg/m ²	yaklaşık 4.2 kg/m ² - 6.2 kg/m ²	yaklaşık 2.5 kg/m ² - 5 kg/m ²
TaneVaryant(lar)				
Tüketim	yaklaşık 2.9 kg/m ² - 4.2 kg/m ²	yaklaşık 1.8 kg/m ² - 3.8 kg/m ²		

Depolama

Kuru, serin ve donma tehlikesi olmayan ortamda, açılmamış ambalajında 12 ay depolanabilir.

Uygulama

- Tozuyan veya ufalanan yüzeyleri EasyPrimer ile sabitleyin.
- Beton üzerindeki kalıp yağı kalıntılarını sıcak buhar veya özel kalıp yağı sökücü ile mekanik olarak temizleyin.
- Kirli yüzeyleri temizleyin, yosun ve/veya mantar oluşmuş yüzeyleri uygun bir malzeme ile temizleyin (örn. Baumit FungoFluid)
- Tutunma problemi olan ve deforme olmuş boya ve kaplamaları yüzeyden temizleyin.
- Hasarlı veya çatlak mineral yüzeylere uygun bir sıva ile tadilat yapın (ör. Baumit ProContact), gerekli olan durumlarda gerilimi minimize etmek için Baumit StarTex donatı filesi ile güçlendirin.

Yukarıda belirtilen ön işlemlere ek olarak, tüm yüzeyler her zaman Baumit UniPrimer ile astarlanmalıdır (en az 24 saat öncesinde). Yalnızca Baumit PowerFlex uygulanmış yüzeylerde astar uygulamasına gerek yoktur.

Uygulama Şartları

Uygulama ve priz sırasında hava, malzeme ve yüzey sıcaklıkları + 5° C ile + 35° C arasında olmalıdır. Cephe doğrudan güneş ışınları, yağmur ve kuvvetli rüzgardan korunmalıdır. (örn. Cephe örtüsü) Yüksek sıcaklıklar kuruma süresini ciddi şekilde kısaltır ve kaplamanın zamanından önce kurumasına neden olabilir.

Satıcıya ve/veya uygulamacıya yardımcı olmak için tarafımızca sağlanan yazılı ve sözlü uygulama teknolojisi önerileri deneyimlerimize dayanmaktadır. Pratik uygulama ve teorik bilgiler ışığında edinilen en güncel teknolojiyi yansıtmaktadır. Bu tavsiyeler bağlayıcı değildir. Satış sözleşmesiyle bağlantılı herhangi bir yasal sorumluluk oluşturmazlar. Müşteriyi, ürünlerimizin kullanım amacı dışında ya da uygun olmayan şartlarda kullanılması konusunda serbest bırakmazlar.